# コールテン 施工要領書 (マグマ仕上げ・クラシコ仕上げ)

コールテンは、さび風水性塗装仕上げです。

お好みの色の水性塗装もしくは左官仕上げを下地とし、その上にさび調のコールテンを塗り、重厚で赤錆のような壁面を創り上げます。

#### 下地調整

※メタリック仕上げは、目地等の凹凸やラインが出やすいので、完全に平滑な下地処理を行って下さい。 (モルタルの場合)

- ・下地の精度は、金ゴテ仕上げ程度にして下さい。
- ・EPシーラー処理を行い、総寒冷紗・総パテシゴキで平滑な面にして下さい。 (ボード類の場合)
- ・ジョイント処理部や出角処理部の段差、ビス頭などは、パテ調整をして平滑な面にして下さい。
- ・ベニヤは、しなベニヤを使用して下さい。
- 下塗りに、必ずEPシーラーを塗って下さい。下地吸い込みの違いで色むらが出る場合があります。

#### 標準施工

	工程	材料	塗布量	塗回数	施工方法
	下塗準備	水性塗装仕上済み	_	_	_
1	仕上げ	コールテン	0.125Lt/m <sup>2</sup>	_	金ゴテ・刷毛
2	仕上げ	コールテン	0.125Lt/m³	_	金ゴテ・刷毛

#### 施工方法

(準備)

- \*材料は、水は混ぜずに必ずよく撹拌してから使用して下さい。
- \*手が荒れる場合がありますので、施工時はゴム手袋を着用し直に材料が皮膚に触れないようにして下さい。

## クラシコ仕上げの場合

- 1.(下塗準備) お好みの色の水性塗装仕上げておく。カタログ下地色は黒。お好みの色の組み合わせが出来ます。
- 2.(仕上げ) 下塗り水性塗装仕上げの完全乾燥後、コールテンをお好みの仕上げに仕上げる。 マグマ仕上げ
  - コールテンを金ゴテや刷毛で凹凸のパターンを 1~2 回付ける。

<u>クラシ</u>コ仕上げ

コールテンを金ゴテで薄付け平滑に 1~2 回付ける。

#### 材料

1. CORTEN: 2.5L/約 10 ㎡

### アクアペイント

〒154-0014 東京都世田谷区新町 3-23-2 TEL:03-3420-8747 FAX:03-6277-8377