

ジョツリサナ 施工要領書

ジョツリサナは、耐水性防カビ塗料です。

高比率のチタンバイオテックスを含んだ、特別な技術で滑らかに扱いやすくしたアクリル樹脂の高品質水性塗料です。防カビ効果について、イタリアジョルダノー研究所の認定を受けた優れた製品です。

下地調整

(モルタルの場合)

- ・下地の精度は、金ゴテ仕上げ程度にして下さい。
- ・シーラー処理を行い、総寒冷紗・パテ処理で平滑な面にして下さい。

(ボード類の場合)

- ・ジョイント目地処理や出角処理部の段差、ビス頭などはパテ調整をし、平滑な面にして下さい。
- ・クラック防止のために、木下地は避けて下さい。

標準施工

	工程	材料	塗布量	塗装間隔	施工方法
1	下塗	GIOLLISANA	0.08L/m ²	6~8h	ローラー・刷毛
2	上塗	GIOLLISANA	0.08L/m ²	12h	ローラー・刷毛

施工方法

(準備) 材料は、必ずよく攪拌してから使用して下さい。お好みの濃度に 20~25%水で希釈が可能。
(下地処理) 適正な下地処理を行う。

1. (下塗) GIOLLISANA をローラー、刷毛で 1 回目を塗る。完全乾燥させる。
2. (上塗) 1 回目が完全乾燥したら、再度 GIOLLISANA をローラー、刷毛で 2 回目を塗る。

材料

- ・GIOLLISANA:5L/約 30 m² *希釈の濃度により変わります。

アクアペイント

〒154-0014 東京都世田谷区新町 3-23-2 TEL:03-3420-8747 FAX:03-6277-8377