

## マードレペルラ 施工要領書

マードレペルラはイタリア製水性メタリック塗料です。細かい珪砂とメタリックの色調で柔らかく上品な質感と仕上がりで空間を演出します。

### 下地調整

(モルタルの場合)

- ・下地の精度は、金ゴテ仕上げ程度にして下さい。
- ・シーラー処理を行い、総寒冷紗・パテ処理で平滑な面にして下さい。

(ボード類の場合)

- ・ジョイント目地処理や出角処理部の段差、ビス頭などはパテ調整をし、平滑な面にして下さい。
- ・クラック防止のために、木下地は避けて下さい。

### 標準施工

	工程	材料	塗布量	塗装間隔	施工方法
1	下塗	FONDO VEICOT	0.125L/m <sup>2</sup>	-	ローラー・全面塗り
2	上塗 1	MADREPERLA +TONER	0.0625L/m <sup>2</sup>	4~6h	刷毛・クロス塗り
3	上塗 2	MADREPERLA +TONER	0.0625L/m <sup>2</sup>	4~6h	刷毛・クロス塗り
4	押さえ			3~10m	プラスチックゴテ/ヘラ・平滑押さえ

### 施工方法

(準備) \*材料は、必ずよく攪拌してから使用して下さい。

(下地処理) 適正な下地処理を行う。

1. (下塗) 下地が乾燥したら、FONDO VEICOT をローラーで1~2回塗る。
2. (上塗 1) MADREPERLA 2.5Ltに TONER 1/2~2 缶(色により TONER 量は変わります。)を混入し、よく混ぜる。  
下塗が乾燥したら、刷毛で MADREPERLA をクロスストロークで全面に塗る。
3. (上塗 2) 上塗 1 が乾燥したら、刷毛で MADREPERLA をクロスストロークで全面に塗る。
4. (押さえ) 3~10 分後に乾燥し始めたら、柔らかいプラスチックコテまたはヘラで、30 度位の角度をつけて圧力をかけながら、平滑になるよう押さえる。

### 材料

1. FONDO VEICOT:5L/約 40 m<sup>2</sup>
2. MADREPERLA(SILVER・GOLD・GLITTER):2.5L/約 20 m<sup>2</sup>
3. TONER 100ml(32 色)・FONDO VEICOT & MADREPERLA 用調色材  
\*使用料は色によります。(1/2~2 缶使用)

### アクアペイント

〒154-0014 東京都世田谷区新町 3-23-2 TEL:03-3420-8747 FAX:03-6277-8377