

## ムラーノ 施工要領書

ムラーノはイタリア製装飾水性塗料です。6色の粒が個性ある多色パターンを創りだします。

### 下地調整

(モルタルの場合)

- ・下地の精度は、金ゴテ仕上げ程度にして下さい。
- ・シーラー処理を行い、総寒冷紗・パテ処理で平滑な面にして下さい。

(ボード類の場合)

- ・ジョイント目地処理や出角処理部の段差、ビス頭などはパテ調整をし、平滑な面にして下さい。
- ・クラック防止のために、木下地は避けて下さい。

### 標準施工

	工程	材料	塗布量	塗装間隔	施工方法
1	下塗	FONDO VEICOT +TONER	0.125L/m <sup>2</sup>	-	ローラー・全面塗り
2	上塗	MURANO +TONER	0.0625L/m <sup>2</sup>	12h	刷毛・クロス塗り
3	押さえ			5~10m	プラスチックヘラ・模様創り

### 施工方法

(準備) \*材料は、必ずよく攪拌してから使用して下さい。

(下地処理)適正な下地処理を行う。

1. (下塗) FONDO VEICOT 2.5Lt に TONER 100ml を混入し、よく混ぜる。  
下地が乾燥したら、ローラーで1~2回塗る。
2. (上塗) MURANO 2.5Lt に TONER 1/2 缶(50ml)を混入し、よく混ぜる。  
約12時間後、下塗が乾燥したら、刷毛で MURANO を短い長さのクロスストロークで塗る。
3. (押さえ)5~10分後に乾燥し始めたら、柔らかいダブルブレードのプラスチックヘラで、  
塗料に入っている色粒をつぶす様に押さえる。2と3の工程を繰り返し全面を仕上げる。

### 材料

1. FONDO VEICOT:5L/約40m<sup>2</sup>
2. MURANO(6種):2.5L/約20m<sup>2</sup>
3. TONER 100ml(32色)・FONDO VEICOT & MURANO 用調色材  
\*使用料は色によります。(1/2~1缶使用)

### アクアペイント

〒154-0014 東京都世田谷区新町 3-23-2 TEL:03-3420-8747 FAX:03-6277-8377